

weber autonivela

Autonivelante en capa fina

Beneficios

- Fácil aplicación
- Fluido
- Planimetría perfecta

Presentación

Bolsa de 25kg

Color

Gris



25 kg

Usos

Premezcla cementicia de consistencia fluida para la nivelación de sustratos en capa fina, tanto en obra nueva como en renovación. Uso interior.

Tips y seguridad

- ✓ En soportes con humedad ascendente, reparar previamente.
- ✓ Preparar el soporte, eliminando partes flojas, reparando fisuras y quitando el polvo superficial.
- ✓ Respetar las juntas estructurales presentes en la base y dejar juntas perimetrales.
- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- ✓ Utilizar las herramientas adecuadas (rastrillo nivelador, rodillo y zapatos de púas) para asegurar el éxito de la aplicación.

Rendimiento

1,8 a 1,9 Kg/m² por mm de espesor

Composición

Cemento portland, áridos de granulometría compensada y aditivos químicos de alta performance.

Soportes

Carpetas cementicias, losa de hormigón o pisos ya revestidos con cerámica, porcellanato, baldosones graníticos o calcáreos, mármol gastado. En este caso se deberá tratar la superficie para asegurar la correcta adherencia al sustrato.

Observaciones

Utilizar la medida justa de agua por cada bolsa, verificar la consistencia correcta a través del uso del medidor de fluidez. Una vez mezclado el polvo con el agua, la vida útil de la pasta es de 15 a 20 minutos. No es un producto para dejar visto o como piso final.

Autonivelante en capa fina

Beneficios

- Fácil aplicación
- Fluido
- Planimetría perfecta

Presentación

Bolsa de 25kg

Color

Gris



Preparación del soporte

• El sustrato deberá estar asentado, seco, libre de polvo, grasa y demás impurezas que pudieran dificultar la adhesión. Si es necesario, el sustrato deberá ser tratado mecánicamente mediante abrasión mecánica o granallado.

Modo de empleo



1 . Aplicar 1 mano de **weber primer** diluido con 30% de agua, a modo de imprimación, puente adherente y consolidador de superficie en un paño pequeño (3 a 4 m²). No dejar que seque del todo, cuando pierda el brillo superficial pero se mantenga pegajoso al tacto es el momento para volcar **weber autonivela**.



2 . Mezclar el producto con 5,5-6 litros de agua por bolsa de 25 kg con un batidor eléctrico, hasta obtener una pasta fluida y homogénea. Mantener constante esta proporción durante toda la aplicación. También puede ser mezclado con máquina proyectadora M-tec Duo Mix. Ajustar el caudalímetro a 850 l/h. Verificar la correcta consistencia de la mezcla con el medidor de fluidez.



3 . Volcar el producto sobre la superficie a nivelar, extender con ayuda del rastrillo y utilizar el rodillo de púas para eliminar la mayor parte de las burbujas de aire que se le pueden haber incorporado a la pasta consecuencia del mezclado con batidor.

Una vez seco, proceder a revestir partir de las 48-72 hs dependiendo de las condiciones ambientales.

Conservación:

12 meses a partir de la fecha impresa, en envase original cerrado al abrigo de la humedad.