

## Pegamento para cerámicas y porcellanatos

### Beneficios

- Impermeable
- Para cerámicas y porcellanatos gres hasta 60x60cm
- Cerámicas exteriores



### Presentación

Bolsa papel 30 kg

### Colores

Gris



HASTA  
60 X 60 CM



ECOLÓGICAMENTE  
AMIGABLE



ADHERENCIA  
PERFECTA



## Usos

- Mezcla de ligantes mixtos para colocar piezas de alta, media y baja absorción, sobre bases convencionales cementicias y/o calcáreas y hormigones.
- Pisos y muros interiores. Exteriores sin exposición a cambios climáticos.

## Tips y seguridad

- ✓ Respetar el agua de amasado: 6 lts por bolsa.
- ✓ Comprobar la pegajosidad de la pasta antes de la colocación.
- ✓ No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- ✓ Efectuar un doble encolado para piezas mayores a 45x45 cm.

## Composición

Cemento gris, resina sintética, áridos silíceos de granulometría compensada y aditivos orgánicos e inorgánicos.

## Características técnicas

- Tiempo de reposo después del amasado: 5 min.
- Tiempo de rectificación: 30 min.
- Tiempo de puesta en servicio: 24/48 hs. (depende de las condiciones climáticas).
- Vida de la pasta: 2 hs. aprox.
- Estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada.

## Rendimiento y consumo (aprox.)

Llana	Rendimiento kg/m <sup>2</sup>	Consumo Bolsa 30 kg
Nro. 8	4 kg/m <sup>2</sup>	7,5 m <sup>2</sup>
Nro. 8 D.E.	6 kg/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>
Nro. 12	6 kg/m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>
Nro. 12 D.E.	8 kg/m <sup>2</sup>	3,7 m <sup>2</sup>

## Pegamento para cerámicas y porcellanatos

### Beneficios

- Impermeable
- Para cerámicas y porcellanatos gres hasta 60x60cm
- Cerámicas exteriores



### Presentación

Bolsa papel 30 kg

### Colores

Gris

## Preparación del soporte

- Comprobar que el soporte sea consistente, esté limpio y seco, haya efectuado todas las retracciones propias del mortero y estabilizado las posibles fisuras.
- Comprobar la planeidad con una regla de 2 m de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5 mm.
- Limpiar la superficie de polvo, desencofrantes, etc.
- Sanear las partes disgregables.
- No mojar las piezas.

## Modo de empleo



1 Colocar agua limpia en el balde. Luego, agregar **weber pro** paulatinamente (6 L por bolsa aprox.) y mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea. Dejar reposar 5 minutos.



2 Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1 m<sup>2</sup> aprox., peinando con una llana dentada para regularizar el espesor y proceder a la colocación.



3 Colocar las piezas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos, dejando la junta recomendada por el fabricante de las piezas. Transcurridas 24/48 hs tomar las juntas con pastina gama weber.color prestige o epoxi plus.

### Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

### Nota

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.