

Autonivelante en capa fina de secado rápido

## Beneficios

- Planeidad perfecta
- Fragüe y secado rápidos
- Espesor de 1 a 10 mm



## Presentación

Bolsa de 25 kg

## Color

Gris

## Preparación del soporte

- El sustrato deberá estar asentado, seco, libre de polvo, grasa y demás impurezas que pudieran dificultar la adhesión. Si es necesario, el sustrato deberá ser tratado mecánicamente mediante abrasión mecánica o granallado.
- Sobre cerámica o carpetas con humedad ascendente, aplicar la imprimación con árido **weber epoxi primer** mediante rodillo, asegurándose que toda la superficie quede totalmente imprimado y luego espolvorar el árido.
- Respetar las juntas de dilatación o de fraccionamiento.
- Sobre carpetas cementicias aplicar **weber primer** diluido 1:1 con agua, con rodillo o pincel, cuidando de no dejar charcos. Esperar hasta que pierda el brillo superficial para aplicar el **weber top**.

## Modo de empleo



1 Amasar **weber top** con 4,5 litros de agua limpia por bolsa de 25 kg, con un batidor eléctrico lento (500 rpm), hasta obtener una pasta fluida y homogénea. Dejar reposar la mezcla 2 minutos.



2 Verter la mezcla sobre el suelo y reglear en espesor.



3 Extender y alisar con una llana niveladora. Utilizar un rodillo con púas para eliminar el aire del producto.

### Conservación:

9 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado y al abrigo de la humedad