

weber emulsión asfáltica

Imprimante asfáltico impermeable de base acuosa

Beneficios

- Gran rendimiento
- Para pisos y paredes
- Imprimante de base acuosa



Presentación

Balde de 4 y 18 l

Características técnicas

% de sólidos (luego de evaporación): 33 % (\pm 5).

pH: > 5,5.

Tipo de emulsión: Catiónica.

Preparación del soporte

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo, aceite, grasa, entre otros residuos.
- Comprobar que el soporte esté firme y consistente.

Modo de empleo



Aplicar una primera mano diluida al 20% de agua a pincel, rodillo o secador.

Aplicar una segunda mano pura

Conservación:

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

Nota:

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar en función de las condiciones de la puesta en obra.



Usos

Superficies cementicias, poliuretano, poliestireno, etcétera.

Tips y seguridad

- ✓ Si se va a aplicar una sola mano, aplicarla pura.
- ✓ No aplicar en condiciones de extrema humedad.
- ✓ Aplicar en lugares abiertos y bien ventilados.
- ✓ No agregar kerosene ni ningún tipo de aditivo.

Rendimiento

- 0,5 litro/m² (en 2 manos).

Composición

Dispersión coloidal de glóbulos de asfalto en fase acuosa compuesta