

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN

La **Soldadura Plástica ZinkGota** es un producto fluido que cura dando un material plástico de extrema dureza y gran adherencia a los materiales de construcción y en especial a la chapa galvanizada.

Permite su aplicación en diferentes posiciones, inclusive “colgado” debido a que mantiene la forma del cordón aplicado y no se chorrea.

Gracias a su consistencia “cremosa” puede ser retocado, obteniéndose terminaciones lisas y suaves. No posee tolueno en su composición, permitiendo un ambiente de trabajo mucho menos agresivo para la salud.

### USOS

Sellado tenaz de uniones en canaletas de desagüe. Sellado de chapas y canaletas contra mampostería. Sellado del solape de chapas en techos de tinglados, conductos de aire acondicionado y toda aplicación que requiera de una unión firme y resistente.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### MATERIAL FRESCO

- Densidad: aprox. 0,95 grs/ cm<sup>3</sup>
- Consistencia: Tixotrópica, tipo “pasta dentífrica”.
- Formación de piel: 10 minutos (a 25°C y 70% HR).
- Curado total: 48 horas (a 25°C y 70% HR). (para un espesor inicial de 5 mm y expuesto a la intemperie)
- Color: Metal

#### MATERIAL CURADO

- Aspecto: plástico y tenaz.
- Contracción en volumen: aprox. 50%
- Elongación: aprox. 80 %.
- Resistencia al calor: hasta 70°C (en servicio continuo).

### FORMA DE APLICACIÓN

La pieza a sellar debe estar limpia, libre de polvo y grasitud. Es conveniente limpiar previamente con solvente industrial o aguarrás. Orear y una vez secoprocéder a la aplicación de la **Soldadura Plástica ZinkGota**.

Su consistencia permite ser retocado para obtener la terminación que se desee. Esta operación será más fácil si utiliza alguna espátula o herramienta humedecida con agua jabonosa.

**Inflamable**, trabajar en ambientes ventilados, lejos de fuentes de calor.



### ALMACENAJE

Se debe almacenar en lugar fresco y seco. De esta manera, la vida útil en el envase cerrado es de 18 meses.

### PRESENTACIÓN

Cartuchos de 280 cm<sup>3</sup>

**C032017**

Esta información es presentada a modo de sugerencia y no representa compromiso alguno. Debe probarse cuidadosamente toda aplicación antes de su comercialización. **Nódulo** prestará cooperación técnica al usuario que lo requiera.

- SELLADORES
- MASILLAS PLÁSTICAS
- ADHESIVOS
- IMPERMEABILIZANTES

**nódulo**  
SOCIEDAD ANONIMA

M.MORENO 5673 - (1678) CASEROS - BS.AS. - ARGENTINA  
TEL: (+5411) 4750-2245.FAX: (+5411) 4759-8828  
e-mail: info@nodulo.com www.nodulo.com