

weber fino

Revoque fino interior

Beneficios

- Revoque fino a la cal
- Fácil aplicación
- Excelente terminación



Presentación

Bolsa papel 25 kg

Colores

Blanco grisáceo



FÁCIL
DE APLICAR



APLICACIÓN
MANUAL



SÓLO AGREGAR
AGUA

Usos

- Revoque fino a la cal para interiores para aplicar sobre revoque grueso peinado.

Tips y seguridad

- ✓ No aplicar con el soporte chorreando agua.
- ✓ No aplicar sobre revoque fresco, respetar tiempos de fragüe.
- ✓ No aplicar directamente sobre ladrillos.
- ✓ No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- ✓ Respetar el agua de amasado.
- ✓ Para aplicaciones en exterior, utilizar **weber forte**.

Consumo

- 2 a 3 kg/m² por mm de espesor.

Composición

Cal aérea hidratada, áridos de granulometría fina y aditivos orgánicos e inorgánicos.

Características técnicas

- Espesor máximo de aplicación: 3 mm.
- Vida útil de la mezcla: 2hs.
- Tiempo de fraguado inicial: 24hs.
- Endurecimiento final: 7 días.
- Nota: Estos tiempos pueden variar dependiendo de la temperatura.

weber fino

Revoque fino interior

Beneficios

- Revoque fino a la cal
- Fácil aplicación
- Excelente terminación



Presentación

Bolsa papel 25 kg

Colores

Blanco grisáceo

Preparación del soporte

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo y otros residuos.
- Comprobar que el soporte esté firme y consistente. Caso contrario realizar las reparaciones previa aplicación del producto.
- Mojar el soporte abundantemente.

Modo de empleo



Amasar con aproximadamente 7 ltrs de agua limpia por bolsa de 25kg, manual o mecánicamente, hasta lograr una pasta homogénea. Dejar reposar aproximadamente 15 min.



Extender de modo uniforme el producto con frataso de madera en dos manos hasta obtener un espesor de aproximadamente 3 mm.



Fratasar en forma circular cada una de las aplicaciones. Comenzado el proceso de endurecimiento, pasar agua de cal con fieltro para una terminación fina.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Nota

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.