

FICHA TECNICA:

NOMBRE DEL PRODUCTO: ALBAMATE Pintura Sintética Interior Mate

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura Sintética Mate para Interiores. Excelente terminación de gran calidad y alta resistencia • Sistema Tradicional: Amplia gama de colores y variedad de tonos obtenidos por teñido con Tonalba entonador universal, hasta un máximo de 60 cm³/litro. • Sistema Tintométrico: No usar sin teñir; formulado para utilizar concentrado de color exclusivo del sistema tintométrico. • Consulte la carta de colores correspondiente al sistema que utilice.
USOS	<p>Maderas y metales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puertas - Ventanas - Paredes interiores - Muebles
DESCRIPCION	El producto, al secar, deja una película lisa y mate, de gran resistencia al uso y a los lavados..
COMPOSICIÓN	Resina sintética alquídica, pigmentos, aditivos, solventes.
RESISTENCIA	Resiste las temperaturas ambientales normales. Resiste los métodos habituales de limpieza. Como todo producto mate, sobre todo en colores intensos, puede presentar marcado al roce. El mismo desaparece al humedecerlo.
ENVASES	Sistema Tradicional: 1 lt, 4 lt, 20 lt Sistema Tinting: 900 cm ³ , 3,6 lt,
TIEMPO DE SECADO A 25°C	En condiciones normales de humedad: secado al tacto 3 a 5 hs secado entre manos 8 hs
MODO DE APLICACIÓN	Aplicar a pincel, rodillo o soplete
LIMPIEZA DE UTENSILIOS	Limpiar los utensilios con AGUARRÁS ALBA Diluyente Especial para Productos Sintéticos
CANTIDAD DE MANOS	Aplicar 2 o 3 manos
DILUYENTE RECOMENDADO	AGUARRAS ALBA Diluyente Especial para Productos Sintéticos
ACABADO	Mate
COLOR	Color blanco. Puede mezclarse con TONALBA, para obtener tonos mezcla, hasta un máximo de 60 cm ³ /litro
RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/litro por mano)	12 a 15 m ² por litro y por mano
TASA DE DILUCIÓN	Depende del método de aplicación (hasta un máximo de 5 %)
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	<p>La superficie debe estar limpia y seca. Libre de grasitud, óxido, manchas y polvo.</p> <p>Madera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nueva: aplicar previamente Fondo Blanco para Maderas ALBA • Pintada en buen estado: lijar suavemente y limpiar. • Con pintura deteriorada: quitarla y aplicar Fondo Blanco para Maderas ALBA

FICHA TECNICA:

NOMBRE DEL PRODUCTO: ALBAMATE Pintura Sintética Interior Mate

2

	<p>Hierro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuevo: eliminar el óxido, limpiar y aplicar Antióxido para metales ferrosos ALBA o Convertidor de Óxido para Metales Ferrosos ALBA. • Con pintura en buen estado: lijar y limpiar. • Con pintura deteriorada: quitarla y aplicar Antióxido para metales ferrosos ALBA o Convertidor de Óxido para Metales Ferrosos ALBA. • Superficie oxidada: eliminar partes flojas de óxido y aplicar Convertidor de Óxido para Metales Ferrosos ALBA. <p>Mampostería:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yeso firme: aplicar una mano previa de producto diluido en partes iguales con AGUARRAS ALBA Diluyente Especial para Productos Sintéticos. • Yeso flojo o entizado: aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás ALBA. • Revoque con absorción desapareja o entizada: aplicar una mano previa del producto diluido en partes iguales con AGUARRAS ALBA Diluyente Especial para Productos Sintéticos. • Superficies con partes flojas de pintura vieja: eliminar partes flojas, aplicar una mano de Fijador al Aguarrás ALBA, posteriormente, Albaplast, Enduido Plástico, para corregir imperfecciones. Dejar secar, lijar, limpiar y aplicar Fijador al Aguarrás ALBA. • Superficies pintadas en buen estado: limpiar con agua y detergente, dejar secar. • Superficies con brillo: eliminarlo por lijado, limpiar. • Superficies nuevas de revoque curadas (6 meses en exteriores, 12 meses en interiores): aplicar previamente el producto diluido en partes iguales con AGUARRAS ALBA Diluyente Especial para Productos Sintéticos • Superficies nuevas de revoque sin curar: lavar con ácido clorhídrico (muriático) diluido al 10% en agua, usando guantes de latex o neoprene y antiparras de seguridad (1). Enjuagar y dejar secar. Aplicar una mano previa de AGUARRAS ALBA Diluyente Especial para Productos Sintéticos. <p>Otras superficies: consultar al Centro de Información al Cliente</p>
<p>INSTRUCCIONES</p>	<p>La superficie debe estar limpia y seca. Libre de grasitud, óxido, manchas y polvo. Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. Aplicar 2 manos. Secado: 2 a 4 horas, dependiendo de las condiciones ambientales y del tipo de sustrato. Intervalo entre manos: aproximadamente 8 horas.</p>
<p>MANTENIMIENTO</p>	<p>Lavar periódicamente con agua y detergente</p>
<p>SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de niños y animales. • No ingerir. No inhalar los vapores. • Evitar el contacto con la piel y los ojos. • Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto.

FICHA TECNICA:

NOMBRE DEL PRODUCTO: ALBAMATE Pintura Sintética Interior Mate

3

- No arrojar el envase en incineradores o fuego.
- No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua.
- Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
- Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos.
- Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas.
- Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura.
- En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante.
- No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.

Métodos de extinción de incendios

Inflamable 2da

No apagar con agua.

Usar extintores de Anhídrido Carbónico (CO₂) o Polvo Químico.

(1) Acido Clorhídrico diluido Esta solución es corrosiva por contacto con la piel y los ojos. Su inhalación puede irritar las vías respiratorias. Usar protección ocular y guantes apropiados. Evitar la inhalación y no ingerir. Por contacto accidental, enjuagar los ojos con abundante agua al menos diez minutos; con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón. En todos los casos consultar al médico

Primeros Auxilios

- En contacto accidental con la piel, limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- Si fuese inhalado, llevar a la persona a lugar ventilado.
- En todos los casos **consultar al médico**. Suministrar la información de la etiqueta.

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247.

Hospital de Pediatría P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788

Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767.

Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648

Para mayor información, solicite la hoja de seguridad

Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario

Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@akzonobel.com.

FICHA TECNICA:

NOMBRE DEL PRODUCTO: ALBAMATE Pintura Sintética Interior Mate

4

Fecha de emisión: Enero 2013 Revisión: 1
