

FICHA TECNICA:
NOMBRE DEL PRODUCTO: CRISTALBA MATE

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES	Barniz poliuretánico de gran dureza con fragancia a madera. Acabado perfecto para superficies interiores, de gran resistencia a la abrasión y al uso diario. De fácil aplicación y rápido secado, forma una película transparente, lisa y mate.
USOS	Maderas interiores <ul style="list-style-type: none"> - Puertas - Ventanas - Muebles - Revestimientos
DESCRIPCION	Barniz poliuretánico para interior.
COMPOSICIÓN	Formulado a base de resinas sintéticas.
RESISTENCIA	Gran resistencia a la abrasión y al uso diario.
ENVASES	0.5; 1 y 4 litros.
TIEMPO DE SECADO A 25°C	Secado al tacto: 2 a 4 horas. Secado entre manos: 8 horas.
MODO DE APLICACIÓN	Pincel, rodillo o soplete
LIMPIEZA DE UTENSILIOS	Aguarrás Mineral.
CANTIDAD DE MANOS	2 – 3.
DILUYENTE RECOMENDADO	Aguarrás Diluyente Especial para productos Sintéticos ALBA
ACABADO	Mate.
COLOR	Transparente. Sistema Tradicional: Tonos de maderas naturales obtenidos por teñido con Tintas AkzoNobel para barnices hasta un máximo de 60 cm ³ /litro. Sistema Tintométrico: Tonos fantasía de gran jerarquía formulados exclusivamente para utilizar concentrado de color del sistema tintométrico de ALBA. Consulte la carta de colores correspondiente al sistema que utilice.
RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/litro por mano)	12 a 14 m ² por litro y por mano
TASA DE DILUCIÓN	5 al 10% de Aguarrás ALBA Diluyente Especial para productos Sintéticos.
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Madera nueva: Lijar suavemente en el sentido de las vetas y limpiar. Aplicar una mano previa del producto diluido (dos partes de barniz en una parte de Aguarrás ALBA Diluyente Especial para productos Sintéticos). Dejar secar. Lijar suavemente en el sentido de las vetas y

FICHA TECNICA:

NOMBRE DEL PRODUCTO: CRISTALBA MATE

	<p>limpiar. Luego aplicar 3 manos del producto sin diluir.</p> <p>Madera con barniz deteriorado: Eliminar las partes flojas de barniz utilizando elementos mecánicos o manuales como lija, viruta o rasqueta. Emparejar la superficie por lijado suave en el sentido de las vetas y limpiar. Aplicar una mano previa del producto diluido (dos partes de barniz en una parte de Aguarrás ALBA Diluyente Especial para productos Sintéticos). Dejar secar. Lijar suavemente en el sentido de las vetas y limpiar. Luego aplicar 3 manos del producto sin diluir.</p> <p>Madera con barniz en buen estado: Lijar suavemente en el sentido de las vetas y limpiar. Luego aplicar 3 manos del producto sin diluir.</p> <p>Para obtener el mejor resultado es conveniente entre mano y mano, lijarse suavemente en el sentido de las vetas y limpiar. Respetar los tiempos de secado antes de lijarse para evitar el empastado de la lija.</p> <p>Otras superficies: consultar al Centro de Información al Cliente</p>
<p>INSTRUCCIONES</p>	<p>Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. Aplicar de dos a tres manos a pincel, rodillo o soplete, tal cual viene en el envase o diluido con 5 al 10% de Aguarrás ALBA Diluyente Especial para productos Sintéticos. Para superficies muy expuestas aplicar tres manos. Limpiar los utensilios con aguarrás mineral.</p>
<p>MANTENIMIENTO</p>	<p>Se recomienda aplicar una nueva mano de producto cuando se observen los primeros signos de desgaste en el revestimiento. Para ello lijarse suavemente con lija muy fina en el sentido de las vetas y limpiar, luego aplicar el producto.</p>
<p>SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE</p>	<p>RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantener fuera del alcance de niños. • Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales. • No ingerir. No inhalar los vapores. • Evitar el contacto con la piel y los ojos. • Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto. • No arrojar el envase en incineradores o fuego. • No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. • Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). • Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos. • Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijarse. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado

FICHA TECNICA:

NOMBRE DEL PRODUCTO: CRISTALBA MATE

3

	<p>en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos</p> <ul style="list-style-type: none">• Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura.• En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante.• No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. <p>Primeros Auxilios</p> <ul style="list-style-type: none">• En contacto accidental con la piel, limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes• Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.• Si fuese inhalado, llevar a la persona a lugar ventilado.• En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. <p>Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247 Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788 Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767 Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160</p> <p>Para más información, solicite la hoja de seguridad.</p>
--	---

Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario

Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@akzonobel.com.

Fecha de emisión: Julio 2013

Revisión: 2