

**FICHA TECNICA:
DURALBA LADRILLOS SATINADO con película (transparente y cerámico)**

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES	Producto acrílico que brinda una película de gran resistencia y óptimo poder impermeabilizante. Protege y realza el aspecto natural del ladrillo. Acabado satinado para interiores y exteriores. De fácil aplicación y rápido secado. No deja olor.
USOS	Para interior y exterior: ladrillos vista, tejas sin esmaltar y cerámicos verticales porosos
DESCRIPCION	Protector transparente satinado al látex, formulada en base a copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.
COMPOSICIÓN	Dispersión de pigmentos en polímeros en emulsión
RESISTENCIA	Uso en exteriores, y también en interiores. Resiste las temperaturas normales de exposición al sol. Resiste los métodos normales de limpieza. Resiste el agua de lluvia. No apto para superficies sumergidas. No adecuado para contacto directo con ácidos. No adecuado para contacto directo con álcalis
ENVASES	1, 4, 10 y 20 litros
TIEMPO DE SECADO A 25°C	Secado al tacto: 1 hora. Secado entre manos: 3 hs
MODO DE APLICACIÓN	Pincel, rodillo o soplete
LIMPIEZA DE UTENSILIOS	Limpiar los utensilios con agua y jabón
CANTIDAD DE MANOS	2
DILUYENTE RECOMENDADO	Agua
ACABADO	Satinado
COLOR	Incoloro. Puede adquirirse también el producto totalizado en color cerámico
RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/litro por mano)	10 a 14
TASA DE DILUCIÓN	Se recomienda diluir con un máximo de 50% de agua (ver instrucciones).
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	<p>La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa.</p> <p>En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Usar guantes impermeables y gafas. Evitar contacto con la piel.</p> <p>En caso de manchas blancas de salitre, eliminar por lavado de la superficie con una solución de ácido clorhídrico (muriático) diluido al 10% en agua (lea atentamente las indicaciones de uso y seguridad del fabricante). Para estas tareas usar guantes de látex, PVC o neoprene y antiparras de seguridad. Enjuagar y dejar secar.</p> <p>Superficies de ladrillos envejecidos sin pintura: Reparar grietas y repasar juntas y poros. Dejar curar como mínimo 3 semanas antes de aplicar el producto.</p> <p>Superficies con partes flojas de pintura envejecida: eliminar con espátula, limpiar con cepillo, agua y detergente o realizar una limpieza con hidrolavadora.</p> <p>Otras superficies: consultar al Centro de Información al Cliente</p>

**FICHA TECNICA:
DURALBA LADRILLOS SATINADO con película (transparente y cerámico)**

2

INSTRUCCIONES	Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. Aplicar una primera mano diluido con 50% de agua y una segunda mano sin diluir o diluido hasta con 30% de agua. Limpiar los utensilios con agua y jabón. Para el color cerámico: el color rosa lechoso que verá durante la aplicación desaparecerá con el secado, dejando ver el color cerámico del producto.
MANTENIMIENTO	Mantener la superficie limpia. En caso de salpicaduras de tierra, cortes de césped, etc, eliminar los restos con un manguereo suave con agua. De esta manera se evitará la proliferación de microorganismos que puedan nutrirse de dichos elementos
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE	<p>Recomendaciones de seguridad: Mantener fuera del alcance de niños. Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de animales. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). Para aplicación a soplete usar máscara apropiada. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.</p> <p>Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión beber abundante agua. En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247. Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788. Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767. Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160</p>
<p>Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario</p> <p>Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@akzonobel.com.</p> <p style="text-align: right;">Fecha de emisión: Enero 2013 Revisión: 1</p>	