

weber pintura asfáltica

Hoja técnica

DESCRIPCIÓN

Imprimante asfáltico impermeable de base solvente y secado ultrarrápido.

SOPORTE

Madera, fibrocemento, hormigón, superficies cementicias, metálicas, etc.

COMPOSICIÓN

Base asfáltica oxidada y solvente orgánico.

RENDIMIENTO

0,5 litro/m² (en 2 manos).

Nota: Los valores son aproximados y dependerán de la planeidad, homogeneidad y tipo de superficie sobre la cual se va aplicar.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo, aceite, grasa, entre otros residuos.
- Comprobar que el soporte esté completamente seco.

MODO DE EMPLEO

- Aplicar manualmente, a pincel, rodillo o secador.

OBSERVACIONES

La aplicación debe realizarse en frío ya que la pintura es inflamable.

RECOMENDACIONES

- Mantener alejado de llamas o fuentes de calor.
- Aplicar en lugares abiertos y bien ventilados.

PRESENTACIONES

Balde de 4 y 18 litros.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tiempo de secado al tacto: > 60 minutos.

% de sólidos (luego de evaporación): 50 % (± 5).

Sobre el residuo sólido:

Punto de ablandamiento: 100°C (± 10).

Punto de penetración: > 25 dmm.

Nota: Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar en función de las condiciones de la puesta en obra.