



# Megaflex pintura asfáltica

Hoja técnica

## DESCRIPCIÓN

Imprimante asfáltico impermeable de base solvente y secado ultrarrápido.

## SOPORTE

Hormigón, superficies cementicias, Madera, fibrocemento, metálicas, etc.

## COMPOSICIÓN

Asfalto oxidado y solvente orgánico.

## RENDIMIENTO

0,5 litro/m<sup>2</sup> (en 2 manos).

**Nota:** Los valores son aproximados y dependerán de la planeidad, homogeneidad y tipo de superficie sobre la cual se va aplicar.

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo, aceite, grasa, entre otros residuos.
- Comprobar que el soporte esté completamente seco.

## MODO DE EMPLEO

- Aplicar manualmente, a pincel, rodillo o secador.

## OBSERVACIONES

La aplicación debe realizarse en frío ya que la pintura es inflamable.

## RECOMENDACIONES

- Mantener alejado de llamas o fuentes de calor.
- Aplicar en lugares abiertos y bien ventilados.

## PRESENTACIONES

Balde metálico de 1, 4 y 18 litros.  
Tambor de 200 litros.

## CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Sobre pintura asfáltica:

Tiempo de secado al tacto: < 60 minutos.

% de sólidos (luego de evaporación): 50 % ( $\pm$  5).

### Sobre el residuo sólido:

Punto de ablandamiento: 100°C ( $\pm$  10).

Punto de penetración: > 25 dmm.

**Nota:** Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar en función de las condiciones de la puesta en obra.