

weberplast base color

Ficha de producto

DESCRIPCIÓN

Revestimiento imprimante a base de polímeros acrílicos, para regularizar las diferentes absorciones del soporte. Colores: ver carta de colores.

SOPORTE

Revoque grueso fratasado, revoque fino, hormigón, fibrocemento, placas de yeso y cartón yeso, maderas aglomeradas, maderas guillerminas, paredes con pinturas látex firmes, chapas galvanizadas.

COMPOSICIÓN

Base acrílica con pigmentos inorgánicos con elevada resistencia UV, polímeros acrílicos y aditivos.

RENDIMIENTO

0,2 a 0,4 kg/m². 66m² por balde de 20kg.

Nota: Los valores son aproximados y dependerán de la homogeneidad del soporte.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo y otros residuos.
- Comprobar que el soporte esté firme y consistente. Caso contrario realizar las reparaciones previa aplicación del producto.
- Si el sustrato es nuevo debe estabilizarse entre 7 a 10 días.

MODO DE EMPLEO

Aplicar a rodillo o pincel sin diluir.

OBSERVACIONES

Trabajar siempre por paños completos. Si la superficie es muy grande plantear buñas para seccionarla. Agitar el material en el envase antes de utilizarlo.

RECOMENDACIONES

- No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
- No aplicar con lluvias o heladas.
- No aplicar con exposición directa al sol o fuertes vientos.

PRESENTACIONES

Baldes de 20 kg.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad: 1,2 kg/L